



## GAMMA CURE

Műszaki adatlap

### Gyártó

**XYPEX CHEMICAL CORPORATION**

1371 Mayfield Place,  
Richmond B.C. CANADA V6V 2G9  
Telefon: 604 273 5265  
E-mail: enquiry@xypex.com  
Web: www.xypex.com

### Forgalmazó

**ASTOP Magyarország Kft.**

Iroda: H-1116 Budapest, Sopron út 72.  
Raktár: H-1222 Budapest, Háros utca 7.  
Telefon: +36 30 544 5336  
E-mail: info@xypex.hu  
Web: www.xypex.hu | ww.xypex.com

### Termékleírás

A Xypex® Gamma Cure kipárolgásgátló szert speciálisan a Xypex® kristályos technológia számára tervezték. A Gamma Cure a különböző Xypex® alkalmazások nedves utókezelésének kiváltására használható, illetve magának a kristályosodási folyamatnak a gyorsítására. A Gamma Cure egyfajta „finom szilikagél” képezve a felületen a betonban képes tartani a legtöbb nedvességet, mely a kristályosodási folyamat lejátszódásához szükséges, ezzel katalizálva a reakciót.

Teszteredményekkel igazolhatóan a Xypex® Gamma Cure képes megtartani a friss beton nedvességének akár 65%-át is a hetedik napig.

Ez egy 2-3 nap alatt magától eltűnő nem filmképző termék. Javasolt még a használata meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok esetén is, illetve függőleges felületekre.

### Alkalmazási területek

Ahol a nedves utókezelés nem oldható meg | Meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok esetén | Vízszintes betonfelületeknél

### Termékjellemzők

Szín és halmazállapot:	világoskék folyadék
Létrehozott film színe:	átlátszó
Száradási idő:	2 óra
Kivitelezés:	Xypex alkalmazás után 1-2 órán belül

### Anyagfelhasználás és alkalmazási utasítások

Egy 18,95 literes vödör kipárolgásgátló vízzel összekeverve kb. 375-400 m<sup>2</sup> felület kezelésére elegendő.

Az alkalmazás előtt a vödör tartalmát az adagolási arányoknak megfelelően jól össze kell keverni vízzel, a következő térfogatarányok szerint:

1 rész Xypex Gamma Cure folyadék és 3 rész tiszta víz.

A kipárolgásgátlót szórókészülékkel gazdaságosan alkalmazni. Az egyenletes felhordás eléréséhez a fúvókát a felülettől kb. 0,5-1 m-re kell tartani.

#### 1. Xypex bevonatok utókezelése

Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta vízzel. Permetezze a keveréket a Xypex alkalmazását követő 1-2 órán belül a kezelt felületre.

#### 2. Meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok

Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta vízzel és permetezze a beton felületére a Xypex termékek alkalmazását megelőzően. A Xypex Gamma Cure alkalmazása előtt nedvesítse a beton felületét.

### Csomagolás

A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátlót 18,95 literes füles műanyagvödörben forgalmazzuk. Ez az egységcsomag nem bontható meg.

### Tárolás

Száraz, fedett - sugárzó hőtől és fagytól védett - helyen, minimum 7 °C-os hőmérsékleten tárolva eltartható bontatlan csomagolásban a vásárlás napjától számított egy évig.

## Munka- és egészségvédelmi előírások

A termék savas oldat.

A termék enyhén vagy közepesen irritálhatja a bőrt és a szemet. A Gamma Cure kezeléssel együtt használt cementtartalmú termékeknek sok olyan összetevője van, amelyek jelentős bőr- és szemirritációt válthatnak ki.

A munkavégzés során tartsa be az alkalmazási előírásokat, továbbá a munka- és egészségvédelmi szabályokat. Kerülje a bőrrel, szemmel való kontaktust. Védőfelszerelés alkalmazása javasolt. Szemmel való érintkezés esetén azonnal tiszta vizes öblítés javasolt, ha lenyelte, igyon 3-4 pohár tejet vagy vizet és forduljon orvoshoz.

Hulladékkezelés – Kövesse a helyi hulladékkezelési jogszabályokat. A megmaradt anyagot és a csomagolást helyezze el hulladéklerakóban vagy adja át egy erre szakosodott cégnek ártalmatlanításra.

## Tanúsítás

A termék tanúsítását és a rendszeres üzemi gyártásellenőrzéseket az ANAB és a BSI, mint bejelentett Tanúsító Szervezetek végzik.

Kérjük olvassa el a termékadatlapot és a honlapunkon található részletes alkalmazási utasításokat is. A helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt az adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termékek alkalmazásával kapcsolatban minden adat és felvilágosítás sem menti fel a felhasználót azon felelőssége alól, hogy a termékek adott célra való megfelelésével kapcsolatos saját vizsgálatait és/vagy méréseit elvégezze.



Forgalmazó | ASTOP Magyarország Kft. | I: H-1116 Budapest, Sopron út 72. | R: H-1222 Budapest, Háros u. 7.  
Telefon: +36 30 544 5336 | E-mail: [info@xypex.hu](mailto:info@xypex.hu) | Honlap: [www.xypex.hu](http://www.xypex.hu) | Global site: [www.xypex.com](http://www.xypex.com)  
Manufactured by Xypex Chemical Corporation, 13731 Mayfield Place, Richmond, British Columbia, Canada V6V 2G9  
XYPEX® a Xypex Chemical Corporation bejegyzett védjegye | Copyright © 1978-2017 Xypex Chemical Corporation

